

Технический лист №6.56 Версия 06.2014г.

Мастика битумная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №30

ТУ 5775-084-72746455-2014

Описание продукции

Мастика битумная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №30 представляет собой водную эмульсию нефтяного битума, технологических добавок и минеральных наполнителей. Не содержит растворителей.

Область применения

Предназначена для гидроизоляционной защиты строительных конструкций, заглубляемых в землю (фундаментов, подвалов, и др).

Расход мастики зависит от толщины гидроизоляции, предусмотренной проектом, и составляет не менее 2 кг/м².



Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее:	МПа	0,5	ГОСТ 26589-94
Водопоглощение в течение 24ч, по массе, не более	%	5	- -
Теплостойкость, не ниже	°С	80	- -
Водонепроницаемость в течение 10 мин при давлении 0,03 МПа	-	выдерживает	- -
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	60-70	По ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2003)

Производство работ

1. Подготовьте изолируемую поверхность. Поверхность должна быть чистой, сухой, без следов жира, ржавчины, пыли, масла, влаги и минеральных отложений. Марка бетона должна быть не менее М 150. Влажность бетона должна быть не более 4%.
2. Нанесите праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №04 при помощи кисти или валика. Перед применением праймер необходимо тщательно перемешать.
3. Тщательно перемешайте мастику.
4. Нанесите мастику. Мастика наносится при помощи шпателя без пропусков по всей гидроизолируемой поверхности в несколько слоёв. Толщина каждого слоя не должна превышать 1 мм. Диапазон температур применения от +5°С до +30°С. Время высыхания мастики не более 24ч. Продукт на основе воды, не содержит органических растворителей. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 °С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

Сведения об упаковке

Кубическая ёмкость 1000 л.