



ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ

ТУ 5762-010-74182181-2012

Теплоизоляционный материал, произведенный из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы и низкофенольного связующего с добавлением гидрофобизирующих добавок



Описание продукции:

Плиты из каменной ваты для теплоизоляции плоской кровли ТЕХНОРУФ Н – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

Область применения:

В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.

Плиты ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ предназначены для применения в качестве нижнего слоя при двухслойной схеме теплоизоляции в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила и организации системы вентилируемых каналов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ТЕХНОРУФ В.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	ТЕХНО- РУФ Н30 ВЕНТ	ТЕХНО- РУФ Н35 ВЕНТ	ТЕХНО- РУФ Н40 ВЕНТ	Метод испытаний
Предел прочности на сжатие при 10% деформации	кПа	не менее	30	35	40	ГОСТ EN 826-2011
Прочность при действии сосредоточенной нагрузки	Н	не менее	400	450	500	ГОСТ EN 12430-2011
Горючесть	степень	-	НГ	НГ	НГ	ГОСТ 30244-94
Теплопроводность λ_{25}	Вт/м·С	-	0,038	0,037	0,039	ГОСТ 7076-99
Теплопроводность λ_a	Вт/м·С	-	0,041	0,040	0,042	ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004
Теплопроводность λ_b	Вт/м·С	-	0,042	0,041	0,045	ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004
Паропроницаемость	Мг/(м·ч·Па)	не менее	0,3	0,3	0,3	ГОСТ 25898-2012
Влажность по массе	%	не более	0,5	0,5	0,5	ГОСТ 17177-94
Водопоглощение по объему	%	не более	1,5	1,5	1,5	ГОСТ EN 1609-2011
Содержание органических веществ	%	не более	4,5	4,5	4,5	ГОСТ 31430-2011
Плотность	кг/м ³	-	100-130	105-135	110-140	ГОСТ EN 1602-2011

* - согласно ТС №3657-12.

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Длина	мм	1200
Ширина	мм	600
Толщина (с шагом 10 мм)	мм	50-200
Ширина вентиляционных каналов	мм	30
Высота вентиляционных каналов	мм	15-30
Шаг каналов	мм	200

Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и монтажу однослойных кровель из полимерных мембран Корпорации ТехноНИКОЛЬ, 3-я редакция 2010 г.» и «Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов Кровельной Компании ТехноНИКОЛЬ».

Хранение:

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны отдельно по маркам и размерам. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 3 м.

Транспортировка:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.

Сведения об упаковке:

Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. Способ обертывания и фиксации упаковочного материала должны обеспечивать надежную и прочную упаковку плит, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.