



ТЕХНОЭЛАСТ ДЕКОР

СТО 72746455-3.1.11-2015

Рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал



Описание продукции:

Техноэласт ДЕКОР - это материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.

Техноэласт Декор получают путем двустороннего нанесения на основу (кроссармированный полиэстер) битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит и др.), с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоёв: крупнозернистой базальтовой посыпкой с верхней стороны и полимерной плёнкой с нижней стороны полотна.

Область применения:

Предназначен для устройства верхнего слоя многослойной гидроизоляции с защитой от солнца.

Может быть применен на крышах с большой фасадностью.

Широкая цветовая гамма верхней базальтовой посыпки:



синий микс



зеленый микс



красный микс



коричневый микс

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Обозначение*	-	-	ЭКП	-
Масса 1 м ² , (±0,25)	кг	-	5,4	ГОСТ 2678-94
Толщина, (±0,1)	мм	-	4,2	ГОСТ 2678-94
Масса вяжущего с нижней стороны	кг/м ²	не менее	2,0	ГОСТ 2678-94
Максимальная сила растяжения:				
вдоль	Н	не менее	600	ГОСТ 2678-94
поперек			400	
Водопоглощение в течение 24 ч	% по массе	не более	1	ГОСТ 2678-94
Температура гибкости на брусе R=25 мм	°С	не выше	- 25	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа, в течение 72 ч	-	-	абсолютная	ГОСТ 2678-94
Теплостойкость	°С	не менее	100	ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки*	г/образец	не более	1	ГОСТ 2678-94
Длина (±100 мм) / ширина (±10 мм)	м	-	10x1	ГОСТ 2678-94
Усилие на раздир стержнем гвоздя (поперек)	Н	не менее	240	ГОСТ 2678-94
Тип защитного покрытия:				
верх	-	-	цветной базальт	-
низ			пленка с логотипом	

*- условное обозначение армирующих основ (1-я буква обозначения): Э – полиэстер; Т – стеклоткань; Х – стеклохолст.

Производство работ:

Согласно «Рекомендациям по проектированию и монтажу кровель с применением изоляционных материалов и кровельных систем Компании ТехноНИКОЛЬ», «Руководству для проектирования и устройства кровель из битумно-полимерных материалов Корпорации ТехноНИКОЛЬ».

Хранение:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет.