




ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK

СТО 72746455-3.5.6-2016

Штучный битумосодержащий однослойный материал для облицовки строения



Описание продукции:

Фасадная плитка ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK – это штучный битумосодержащий однослойный материал для облицовки строения. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка отличается повышенной

герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета. Гарантийный срок службы – 10 лет.

Область применения:


Фасадная плитка ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK применяется для облицовки, реновации и декоративного оформления фасада, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа), заборов и ограждений. Фасадная плитка ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK представлена в следующих цветовых решениях.



Песчаный кирпич



Обожженный кирпич



Терракотовый кирпич

Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
|---|------------------|----------|--------------------|
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст) | г/м ² | 110 | ГОСТ 6943.16-94 |
| Тип битумосодержащего вяжущего | - | битумное | - |
| Количество слоёв фасадной плитки | - | 1 | - |
| Потеря посыпки, не более | г/образец | 1,2 | ГОСТ EN 12039-2011 |
| Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более | мм | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 |
| Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже | Н | 100 | ГОСТ 2678-94 |

Геометрические параметры:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
|-------------------------|---------------|----------|--|
| Ширина, ± 5,0 | мм | 1000 | СТО 72746455-3.5.6-2016 п. 8.3, п.8.4. |
| Высота, ± 3,0 | мм | 250 | - |
| Толщина, ± 0,2 | мм | 3,0 | - |
| Коэффициент перехлёста | - | 2,5 | - |

Производство работ:

Согласно инструкции по монтажу «Фасадная плитка ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

| Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK |
|---|----------------|-------------------|
| Упаковка | м ² | 2 |
| Количество листов в упаковке | шт. | 20 |
| Ориентировочная масса упаковки | кг | 23,8 |
| Ориентировочная масса 1 м ² плитки | кг | 11,9 |
| Вес поддона | кг | 952 |
| Количество кв. метров плитки на поддоне | шт. | 80 |