



Мастика битумная изоляционная

ТУ 5775-065-72746455-2012

Материал, является однородной массой, состоящей из нефтяных битумов, минеральных наполнителей, пластификатора



Описание продукции:

Мастика битумная изоляционная представляет собой однородную массу, состоящую из нефтяных битумов, минеральных наполнителей, пластификатора. Относится к неотверждающимся мастикам. По внешнему виду мастика должна представлять собой однородную массу черного цвета без видимых посторонних включений и сгустков.

Область применения:

Предназначена для гидроизоляции бетонных конструкций, заглубляемых в грунт. Расход – 2- 4 кг/м² в зависимости от характера защиты и проектных требований.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм	Значение	Метод испытания
Вязкость по вискозиметру ВУБ-1 при 80°С	с	От 10 до 100	ГОСТ 11503-74
Гибкость на стержне диаметром 10 мм при температуре -40°С	-	трещин нет	ГОСТ 26589-94
Содержание пылевидного наполнителя, по массе	%	25-50	ТУ 5775-037-72746455-2009

Производство работ:

Мастика должна применяться в соответствии с СП 112.13330.2011, СП 71.13330.2011 и разделом 2 технических условий.

Диапазон температур применения от -20°С до +40°С. При температуре ниже +5°С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Сведения об упаковке:

Металлические евроведра по 20 л / 15 л.