



Мастика гидроизоляционная ТЕХНИКОЛЬ № 24 (МГТН) ТУ 5775-034-17925162-2005, ТУ РБ 70008647.029-2010

Материал, являющийся многокомпонентной однородной массой из нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель



Описание продукции:

Мастика гидроизоляционная ТЕХНИКОЛЬ № 24 (МГТН) представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель.

Область применения:

Предназначена для гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций, заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой.

Расход мастики на один слой не более 1 кг/м². При устройстве гидроизоляции вертикальных поверхностей расход на один слой не более 0,7 кг/м²

Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---|----------|----------|-------------|-----------------|
| Прочность сцепления с основанием: | | | | |
| - с бетоном | МПа | не менее | 0,1 | ГОСТ 26589-94 |
| - с металлом | | | 0,1 | |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения | кН/м | не менее | 2,0 | - - |
| Водопоглощение в течение 24ч, по массе | % | не более | 0,4 | - - |
| Массовая доля нелетучих веществ | % | не менее | 65 | ГОСТ 17537-72 |
| Теплостойкость | °С | не менее | 80 | ГОСТ 26589-94 |
| Условная вязкость | с | не менее | 10 | ГОСТ 8420-74 |
| Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -5 °С | - | - | трещин нет | ГОСТ 26589-94 |
| Водонепроницаемость в течение 10 мин при давлении 0,03 МПа | - | - | выдерживает | - - |

Производство работ:

Согласно «Рекомендациям по проектированию и монтажу кровель с применением изоляционных материалов и кровельных систем Компании ТехноНИКОЛЬ», «Рекомендациям по проектированию и монтажу изоляционных систем фундаментов с применением материалов Компании ТехноНИКОЛЬ».

Диапазон температур применения от -20°С до +40°С. При температуре ниже +5°С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Сведения об упаковке:

Металлические евроведра по 20 кг / 10 кг / 3 кг.