




СИСТЕМА ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц

Система устройства УФ стойких тонкослойных износостойких полов



Описание системы:

Система предназначена для создания тонкослойных полов с повышенной эластичностью с наполнителем высокой твердости.

Состоит из:

- Грунта TAIKOR Primer 150.
- Основного клеящего слоя TAIKOR Primer 150, который является связующим слоем между грунтом и абразивным материалом – кварцевым песком.
- Фракционного кварцевого песка 0,1-0,6 мм, которым с избытком засыпают основной клеящий слой сразу после его нанесения.

- Финишного запечатающего слоя TAIKOR Top 425, который наносится в 1-2 слоя.

Область применения:

В качестве покрытия снаружи и внутри общественных, производственных и коммерческих помещений испытывающие значительные эксплуатационные нагрузки с повышенными требованиями к эластичности покрытия и способности перекрытия трещин. Снаружи, при воздействии УФ излучения и др. атмосферных факторов (трибуны стадионов, парковки, пешеходные дорожки). Применяется при сухих и влажных условиях эксплуатации. Допускает большую интенсивность воздействия жидкостей.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм	Упаковка	Расход на м ²
1	Бетонное основание с прочностью на сжатие не менее 15 МПа	-	-	-	-
2	Грунт TAIKOR Primer 150	9.02	кг	ведро, комп. А 20 кг, комп. В 1,86 или 3,2 кг	0,150 ¹
3	Основной слой TAIKOR Primer 150	9.01	кг	ведро, комп. А 20 кг, комп. В 1,86 или 3,2 кг	0,250
4	Засыпка кварцевым песком. Возможные фракции песка: 0,2 мм, 0,5 мм, 0,1-0,63 мм	-	кг	-	1,500
5	Финишный слой – TAIKOR Top 425 ²	9.05	кг	ведро, комп. А 20 кг, комп. В 1,4 кг	0,200
5	Финишный слой – TAIKOR Top 425 ²	9.05	кг	ведро, комп. А 20 кг, комп. В 1,4 кг	0,150

¹Расход увеличивается на шероховатой поверхности.

²Финишный слой можно наносить за один или два слоя, в зависимости от желаемого внешнего вида. При однослойном нанесении TAIKOR Top 425 расход составит 300 г/м².

Производство работ:

Работы по нанесению Системы рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями Технической инструкции №ТИ-ПОЛ-20.

Подготовка основания.

Возраст бетона должен составлять не менее 28 суток. Влажность основания должна быть не более 4%. В случае обнаружения дефектных мест удалить отслоившиеся слои бетона. Если показатель кислотно-щелочного баланса рН указывает на наличие кислой среды, ее необходимо нейтрализовать 10%-м раствором каустической соды до полной нейтрализации. Остатки соды смыть чистой водой с использованием водоструйного аппарата.

С поверхности основания удалить цементное молочко, ранее нанесенные покрытия и любые загрязнения. После механической обработки, основание обеспылить сжатым воздухом, остатки пыли удалить промышленным пылесосом. При наличии на железобетонной поверхности жировых пятен и масел необходимо обезжирить её на глубину до 5-10 мм 5%-м раствором кальцинированной соды в воде (30-40 °С) и затем смыть остатки соды чистой водой.

Оголившуюся арматуру очистить от продуктов коррозии механическим способом при помощи ершовых насадок на электро- или пневмоинструмент с последующим обезжириванием растворителем.



Восстановить геометрию поверхности выполнять с использованием специальных безусадочных ремонтных составов на цементной или полимерной основе. Наружные углы конструкции скругляются радиусом не менее 30 мм механическим способом. Внутренние углы конструкции скругляются радиусом не менее 30 мм с помощью ремонтных составов на цементной или полимерной основе.

Подготовка к работе и нанесение материалов.

Перед применением необходимо визуально проверить целостность и герметичность упаковки.

Материалы выпускаются в двух версиях:

ТАIKOR Primer 150 и ТАIKOR Top 425 – для нанесения при температурах выше +5 °С.

ТАIKOR Primer 150 зимний и ТАIKOR Top 425 зимний – для нанесения при температурах от -10°С до +10°С.

Перед применением материалы должны быть выдержаны при температуре не ниже +18 °С в течение суток.

Перед смешиванием компонентов необходимо тщательно перемешать компонент А и компонент В в транспортировочной таре.

Для ТАIKOR Primer 150 смешать компоненты А и В соотношением 100:9,3 (по массе) для стандартного ТАIKOR Primer 150 и 100:16 для ТАIKOR Primer 150 зимний и тщательно перемешать до однородной консистенции.

Для ТАIKOR Top 425 смешать компоненты А и В соотношением 100:7 (по массе) и тщательно перемешать до однородной консистенции. После смешивания компонентов готовые материалы выдерживают в течение 15-20 мин при температуре нанесения.

Способы нанесения	Режимы нанесения материалов	
	ТАIKOR Primer 150	ТАIKOR Top 425
Безвоздушное распыление:		
- давление	не менее 180 атм. (18 МПа)	не менее 160 атм. (16 МПа)
- диаметр сопла	0,43 - 0,64 мм (0,017" - 0,025")	0,33 - 0,46 мм (0,013" - 0,019")
- разбавитель	ТАIKOR Thinner 01 (до 10 %)	ТАIKOR Thinner 01 (до 10 %)
Пневматическое распыление:	Не рекомендуется	
- давление		3-4 атм. (0,3 - 0,4 МПа)
- диаметр сопла		1,8 - 2,2 мм
- разбавитель		ТАIKOR Thinner 01 (до 10 %)
Кисть, валик	валик велюровый с коротким ворсом	
- разбавитель	ТАIKOR Thinner 01 (до 10 % по массе)	
Очистка оборудования	растворитель ТАIKOR Thinner 01, ксилол, Р-4, 646	

Необходимо смешивать такое количество, которое будет использовано в течение времени жизнеспособности составов. Жизнеспособность грунта ТАIKOR Primer 150 и эмали ТАIKOR Top 425 – 6 часов при температуре +20 °С. Материалы наносятся при температуре от -10 до +30°С и относительной влажности не более 80% с расходом и толщиной слоев, указанными в системе покрытия.

Внесение песка производится равномерным рассыпанием в свеженанесенный основной слой ТАIKOR Primer 150. Количество песка должно быть с избытком. Песок разрешается применять только кварцевый, сухой, без содержания влаги и посторонних примесей в составе. На следующий день избытки песка сметаются и производится нанесение финишного запечатающего слоя.

Контроль качества и правила приемки.

Перед началом и в процессе производства работ необходимо контролировать: температуру и влажность воздуха, температуру точки росы, температуру и влажность основания, количество слоев наносимого покрытия, время межслойной выдержки материалов, жизнеспособность, условия хранения материалов, срок годности материалов, толщину мокрой пленки и качество нанесения материалов.

Окончательная приемка готового покрытия должна проводиться после нанесения всех слоев и полной полимеризации покрытия.

Важные замечания, ограничения:

- недопустимо попадание воды и влаги в рабочий состав, на обрабатываемую поверхность и на слой защитного покрытия до образования поверхностной пленки (12 часов).
- недопустимо образование подтеков, пропусков и др. дефектов.

Меры предосторожности:

Работать вдали от открытого огня, включая сварочные работы. В закрытых помещениях обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров.

В слабоосвещенных помещениях использовать только безопасные электролампы.

Подробно о технике безопасности написано в технологических картах и регламентах ТехноНИКОЛЬ.